(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2002 年4 月25 日 (25.04:2002)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 02/32957 A1

(51) 国際特許分類7: A61K 38/32, 47/48, 47/34, A61P 7/06 C07K 14/505,

(21) 国際出願番号:

PCT/JP01/08539

(22) 国際出願日:

2001年9月28日(28.09.2001)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2000-315421

2000年10月16日(16.10.2000) J

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 中 外製薬株式会社 (CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒115-8543 東京都北区浮間5丁目 5番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中村輝邸 (NAKAMURA, Teruo) [JP/JP]. 関森泰男 (SEKIMORI, Yasuo) [JP/JP]. 町田 実 (MACHIDA, Minoru) [JP/JP]. 川田洋充 (KAWATA, Hiromitsu) [JP/JP]. 宮本 創

(MIYAMOTO, Hajime) [JP/JP]; 〒412-8513 静岡県御殿場市駒門1丁目135番地中外製薬株式会社内Shizuoka (JP).

- (74) 代理人: 社本一夫、外(SHAMOTO, Ichio et al.); 〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル206区 ユアサハラ法律特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

/続葉有/

(54) Title: PEG-MODIFIED ERYTHROPOIETIN

(54) 発明の名称: PEG修飾エリスロポエチン

(57) Abstract: A polyethylene glycol-modified erythropoietin (PEG-modified EPO) obtained by chemically modifying the lysine residue at the 52-position of natural erythropoietin (natural EPO) with polyethylene glycol. To enhance the long-lasting drug effect of EPO without damaging the physiological activity of EPO which is a sugar chain-rich glycoprotein, it has been required to develop a PEG-modified EPO having an extremely high long-lasting drug effect by introducing PEG into a controlled binding site at a controlled number of binding molecules. The above-described PEG-modified EPO shows a high long-lasting drug effect, thereby solving these problems.

(57) 要約:

天然型エリスロポエチン(天然型EPO)の52位のリジン残基を、ポリエチレングリコールで化学修飾して得られるポリエチレングリコール修飾エリスロポエチン(PEG修飾EPO)を提供する。 糖鎖に富む糖タンパクである天然型EPOの生理活性を損なうことなく、薬効持続性を高めるために、制御された結合位置、結合分子数でPEGを導入し、極めて高い薬効持続性を有するPEG修飾EPOの開発が望まれていたが、このPEG修飾EPOは、これらの課題を解決し、高い薬効持続性を示すものである。

7O 02/32957 A1

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

明細書

PEG修飾エリスロポエチン

[技術分野]

5 本発明は、ポリエチレングリコール(PEG)で化学修飾した天然型ヒトエリスロポエチンに関し、更に詳細には、動物細胞を宿主として製造した組換えヒトエリスロポエチン(rhEPO)にPEGの反応性誘導体を反応させることにより得られる、52位のリジン残基にPEGを結合させたモノPEG修飾エリスロポエチン、これを含有する組成物及びこれらを有効成分として含有する薬効持続10 性エリスロポエチン製剤に関する。

[背景技術]

エリスロポエチン(EPO)は、主に腎臓で産生され、造血組織の前駆細胞に作用して赤血球への分化・増殖を促進する糖鎖に富んだポリペプチドである。現在、EPOは、遺伝子組換え技術により、動物細胞を宿主として生産される組換15 えヒトEPOとして市販されており、腎障害に基づくEPO産生低下による腎性貧血を始め、各種の貧血症に対する治療薬として主として使用されている。

本発明における「天然型EPO」とは、人尿から種々の方法で抽出し、分離精製したもの、及びCHO細胞、COS細胞のような動物細胞を宿主として遺伝子組換え技術により製造されるヒト由来のEPOと同様な糖鎖を有する組換えヒト20 EPO(rhEPO)を意味する外、さらに、これらEPOを構成するアミノ酸の1又は2以上を置換、欠失し、又は1又は2以上のアミノ酸を付加したEPO改変体を含むものとする。

現在使用されているEPOは静脈内、皮下、筋肉内等の経路により投与される。 EPOの活性は、赤血球の前駆体である網状赤血球の赤血球に占める割合を1つ 25 の指標として示すことができる。この網状赤血球割合によって観察される天然型 EPO活性は、上記のいずれの投与経路でも投与後3~5日目にピークを示し、 以後急速に減少する。したがって、貧血症患者において十分な治療効果を維持す るためには1週当り2~3回の頻度で注射によりEPOを投与することが必要と

され、患者に苦痛を与えるばかりでなく、多忙な医師およびその他の医療従事者 の作業量を増加させている。更に、一定期間内の投与回数を減少させることで、 医療コストの削減も期待される。

一方、例えば、タンパク質又は糖タンパク上の酸化活性可能な官能基であるポリオール、ラクトール、アミン、カルボン酸又はカルボン酸誘導体との化学反応により、共有結合できるヒドラジド又はオキシルアミン部分を有する水溶性高分子(例えば、PEG)により修飾されたタンパク質又は糖タンパクが報告されている(例えば、特開平7-196925号公報)。この報告によれば、水溶性高分子、例えばPEGは、タンパク質又は糖タンパクを構成するアミノ酸又は糖の種々の遊離基に結合して、1分子のタンパク質に対して6~34個のPEG(分子量2000~12000)をカップリングさせている。このように多数のPEGを結合させるPEG修飾タンパク質又は糖タンパクではPEGの結合位置、結合個数を制御することが難しく、均一なPEG修飾タンパク質又は糖タンパクを得ることは困難である。したがって、この方法によって得られるPEG修飾タンパク質又は糖タンパクを医薬品として製剤化することは問題がある。

また、スルホネートエステル活性化ポリマー、例えば、スルホネートエステル活性化PEGが開示され、このスルホネートエステル活性化ポリマーと標的物質、例えばタンパク質又は糖タンパクとを反応させて、ポリマー修飾標的物質を製造する方法も提案されている(特表平9-504515号公報)。このスルホネート 20 エステル活性化ポリマーと反応する標的物質上の反応基としては第一級又は第二級アミノ基、チオール基及び芳香族ヒドロキシル基が包含される。このように、種々の反応基と反応するスルホネートエステル活性化ポリマーは、カップリングで導入される修飾ポリマーの数、結合位置等の制御は困難であると判断される。また、スルフォネートアミドを形成する可能性も明らかにされており、生成物の25 ヘテロジェニティーは一層、高いものとなる。

更に、分枝鎖ポリマー、例えば分枝PEGを標的物質であるタンパク質又は糖タンパク等に付加して、標的物質の分枝鎖ポリマー複合体を与えることが報告されている(特表平9-50429号公報)。この分枝ポリマー修飾標的物質も優

れた薬効持続性を有するが、さらに高い持続効果を示すポリマー修飾EPOの開発が望まれていた。

また、修飾させるPEGの分子量が大きい程、高い持続効果が得られるものと 考えられていた。

- 修飾させるPEGの分子量が大きくなるとインビトロの活性は低下する。ところが、PEGの分子量が大きくなるとそれに依存してインビボでは血漿中滞留性が目覚ましく向上するために活性が持続化して、PEGの分子量の増大に依存して高い活性と活性の持続効果が得られる(Polyethylene glycolconjugated pharmaceutical proteins; PSTT Vol.1, No.8, 1998,
- 10 352-356) と考えられていた。例えば、G—CSFミューテインのPEG修飾複合体では、修飾させたPEGの計算上の分子量がおよそ10kDaから60数kDaにおいて、インビボの活性がPEGの分子量に比例して上昇する(PCT/US00/01264,WO 00/44785)ことが知られている。

従来のEPOのPEG修飾複合体では分子量が5kDa程度の比較的分子量が15小さいPEGを多数付けることで薬効の持続化を図っていた。しかし、糖鎖に富むEPOにおいては、糖鎖構造に覆われていないレセプター結合に関与する限られたアミノ酸残基が多数修飾部位として使われてしまうため、インビボ活性の低下が避けられず、薬効の持続化とインビボ活性の低下とのバランスが困難であった。また、前述の如く10kDa以上のPEGをアミノ基あるいは糖鎖に修飾し20た例でもPEGの数の制御の問題で、現実に医薬品化を目指すことが困難であった。

[発明の開示]

そこで糖鎖に富む糖タンパクであるEPOの生理活性を損なうことなく、薬効持続性を高めるために、制御された結合位置、結合分子数でPEGを導入し、極 25 めて高い薬効持続性を有するPEG修飾EPOの開発が望まれている。

前に述べたように、修飾させるPEGの分子量とインビボ活性の関係については、一般的にPEGの分子量が大きい程、高い血漿中滞留性が得られ、その結果、高い薬効と薬効持続性が得られると考えられていた。しかし、本発明者は糖鎖を

有する天然型(組換え) EPOのPEG修飾に関しては、この一般論は当てはまらず、修飾させるPEGが極めて高分子量のものではインビボ活性も低下することを明らかにし、このバランスを得るためには、PEGの分子量は大きい程良いというものではなく、ある一定の範囲の分子量のPEGが有効であることおよび、5 特定の結合分子数において極めて優れた薬効持続性効果を有することを見出し、本発明を完成した。

本発明者等は、活性エステルを片末端に有するポリエチレングリコール(PE G)誘導体、例えば、メトキシPEG-サクシンイミジル低級脂肪酸エステルを 組換えヒトEPOに反応させることにより、PEG修飾EPOを製造した。この 10 PEG修飾EPOは、rhEPO1分子当たり1から3分子の直鎖型PEGが結 合した組成物からなる。モノーメトキシPEG-EPO(mono-mPEG-EPO) は、rhEPOの主として52位のリジン残基のアミノ基に直鎖型PE Gが結合しており、rhEPO1分子当たり、1分子のPEGが結合している。 後に詳しく説明するが、本発明者等はまず、初めに、本発明のPEG修飾EPO 15 は、天然型未修飾EPOに比較して顕著に高い薬効持続性を示すことを確認した。 更に、本発明者等は、PEG修飾EPOの分子量の測定に際し、従来より行わ れているToF-MSによる分子量測定の他に、生体内におけるPEG修飾EP 〇の分子の大きさに関わる挙動を予測するために、実施例2で詳細に述べたよう に水系溶媒によるゲル濾過カラムクロマトグラフィーにて、球状蛋白質を分子量 20 マーカーとして見掛けの分子量を測定した。その結果、驚くべき事に、糖鎖構造 に富む天然型EPOのPEG修飾複合体は見掛けの分子量が100kDaを越え、 分子量40kDaのPEGを用いて修飾したPEG修飾天然型EPOにおいては、 見掛けの分子量がおよそ800kDaあるいはそれ以上になることを見いだした。 天然型EPOは糖鎖に富むことで限られた露出蛋白質構造部分がレセプターとの 25 結合に関与することが知られていることと、ここで着目した見掛けの分子量の驚 くべき大きさから、我々は、天然型EPOに対するPEG修飾においては、むし ろ、修飾するPEGの分子量および分子数を制御して、薬効最適化を図る必要が

あると考えた。

そこで、更に、分子量5kDa、10kDa、15kDa、20kDa及び30kDaの直鎖PEG1分子が天然型EPO1分子に結合したモノーメトキシPEG-EPO(mono-mPEG-EPO)、分子量5kDa、10kDa、15kDa、20kDa及び30kDaの直鎖PEG2分子が天然型EPO1分5子に結合したジーメトキシPEG-EPO(di-mPEG-EPO)並びに、分子量10kDa、20kDa及び40kDaの2分枝型PEG1分子が天然型EPO1分子に結合したモノー分枝型メトキシPEG-EPO(mono-mPEG2-EPO)をそれぞれ調製した。後の実施例の中で詳しく述べているように、これら3種のPEG修飾EPOの比較では、血漿中滞留性については、モノローメトキシPEG-EPOに比べ、ジーメトキシPEG(di-mPEG-EPO)とモノー分枝型メトキシPEG-EPO(mono-mPEG2-EPO)が優れていたのに対して、インビボの赤血球造血効果ではモノーメトキシPEG-EPOの方が優れていることを明らかにして、天然型EPOに対して最適なPEG修飾の範囲が存在するとの前述の本発明者等の考えを立証した。

15 [図面の簡単な説明]

図1は、本発明方法でPEG修飾したEPO(モノーmPEG-EPO)及び ジーmPEG-EPO、非修飾EPO等のSDS-PAGEを示した図である。

図2は、本発明のモノーmPEG-EPOをエンドプロテアーゼLys-Cで 消化した後、溶液クロマトグラフィーによりマッピングしたクロマトパターンで 20 ある。

図3は、本発明のモノーmPEG-EPOを含む、PEG修飾EPOのEPO 依存性細胞に対する増殖活性を示すグラフである。

図4は、本発明のモノーmPEG-EPOを含む、PEG修飾EPO投与による末梢網状赤血球数の変化を示すグラフである。

25 図5は、本発明のモノーmPEG-EPOを含む、PEG修飾EPO投与によるヘモグロビン値の変化を示すグラフである。

図6は、本発明のモノーmPEG-EPO及びモノー分枝型mPEG-EPOを含む、PEG修飾EPO投与による末梢網状赤血球数の変化を示すグラフであ

る。

図7は、本発明のモノーmPEG-EPO及びモノー分枝型mPEG-EPOを含む、PEG修飾EPO投与によるヘモグロビン値の変化を示すグラフである。

図8は、本発明のモノーmPEG-EPO(PEG(1)-EPO)のヘモグ 5 ロビン値における用量依存性を示すグラフである。

図9は、本発明のモノーmPEG-EPO(PEG(1)-EPO)単回投与とEPO 5日間連続投与との比較を示すグラフである。

図10は、本発明のモノーmPEG10K-EPO、モノーmPEG15K-EPO、モノーmPEG20K-EPOを含む、PEG修飾EPOのEPO依存 10 性細胞に対する増殖活性を示すグラフである。

図11は、本発明のモノーmPEG5K-EPO、モノーmPEG20K-EPO、モノーmPEG30K-EPOを含む、PEG修飾EPOのEPO依存性細胞に対する増殖活性を示すグラフである。

図12は、本発明のモノーmPEG5K-EPO、モノーmPEG10K-E
15 PO、モノーmPEG15K-EPO、モノーmPEG20K-EPO 、モノーmPEG30K-EPO 、モノーmPEG30K-EPOを含む、PEG修飾EPO投与による末梢網状赤血球数の変化を示すグラフである。

図13は、本発明のモノーmPEG5K-EPO、モノーmPEG10K-EPO、モノーmPEG15K-EPO、モノーmPEG20K-EPO 、モノーmPEG30K-EPO 、モ ノーmPEG30K-EPOを含む、PEG修飾EPO投与によるヘモグロビン値の変化を示すグラフである。

図14は、本発明のモノーmPEG5K-EPO、モノーmPEG10K-EPO、モノーmPEG15K-EPO、モノーmPEG20K-EPO 、モノーmPEG30K-EPO 、モノーmPEG30K-EPOを含む、PEG修飾EPO投与による末梢網状赤血25 球数のAUCを示すグラフである。

[発明の実施の形態]

本発明のPEG修飾EPOを医薬品化する際には、以上の事柄から、例えば、 天然型EPOの主として52位のリジン残基のアミノ基にPEGが結合している

モノーメトキシPEG-EPO(mono-mPEG-EPO)の高度精製物を用いることが望ましいが、例えば、モノーメトキシPEG-EPO(mono-mPEG-EPO)を主成分とし、さらに、ジーメトキシPEG-EPO(di-mPEG-EPO)等もその生成反応時に副産物としてできる活性関連物質として含めて製剤化することも可能であると考えられる。

本発明によりPEG修飾されるEPOは、市場で入手可能な動物細胞を宿主として製造される組換えヒトEPOの外、このEPOを構成するアミノ酸の1又は2以上を置換、欠失し、又は1又は2以上のアミノ酸を付加したEPO改変体を含むものとする。

- 10 本発明において、PEG修飾に使用されるPEG誘導体としては、片末端をメトキシ化したものが使用できる。また、EPOのアミノ基と反応させるためにメトキシ化されていない片末端をサクシンイミジル低級脂肪酸エステル化したPEG、好ましくは、サクシンイミジル・プロピオン酸エステル化したPEG又はサクシンイミジル・酪酸エステル化したPEG(それぞれ、SPA-PEG又はS
- 15 BA-PEG)が使用できる。これらPEG誘導体は、反応のために活性化した 末端以外に主鎖にエステル部分を持たないため安定なPEG修飾複合体を与える ことができる。

天然型EPOが赤血球前駆細胞のEPOレセプターに結合し、細胞を赤血球に分化させるシグナルを伝えるためには、それに必要な蛋白質構造領域が露出して 20 いる必要がある。ところが、天然型EPOは、他の組換え蛋白質医薬品と比べても糖鎖含量が極めて高く、僅かな露出蛋白質部分にレセプターへの結合とシグナル伝達に必要な領域が存在している。従って、露出した限られた蛋白質部分に対する修飾、特に高分子化合物による修飾を行うとEPO活性を低下させて、薬効持続化医薬品の創出という本来の目的を達成できない可能性が危惧される。

25 本発明では、上述のような特殊な条件下にある天然型EPOにおいて、EPO 活性への影響をレセプターへの結合レベルでは多少与えるものの、インビボにおいては天然型EPOに勝る薬効とその持続性を得るために、修飾するPEGの望ましい分子量と修飾部位を明らかにして発明を完成させた。

PEG修飾される可能性があるアミノ酸残基として、天然型EPOには、いくつかリジン残基が存在するが、特に52位のリジン残基のアミノ基がPEGで修飾されたPEG修飾EPOが好ましい。本発明には、主として52位のリジン残基のアミノ基がPEGで修飾されたPEG修飾EPO組成物が態様の一つとして含まれる。

この場合のPEG修飾EPO組成物としては、52位のリジン残基のアミノ基がPEGで修飾されたモノPEG修飾EPOを含有し、他の位置のアミノ酸残基が1分子のPEGで修飾されたモノPEG修飾EPO及び/又は天然型EPOのアミノ酸残基のうち2残基以上がPEG修飾されたPEG修飾EPOを含有する10 PEG修飾EPO組成物である。この組成物中に含まれるPEG修飾EPOは、好ましくは、EPO1分子に対し1から3分子、さらに好ましくはEPO1分子に対し1分子のPEGで修飾されたPEG修飾EPOである。

このPEG修飾EPO組成物中の組成としては、52位のリジン残基のアミノ基がPEGで修飾されたモノPEG修飾EPOと、他の位置のアミノ酸残基が1

5分子のPEGで修飾されたモノPEG修飾EPO及び/又は天然型EPOのアミノ酸残基のうち2残基以上がPEG修飾されたPEG修飾EPOの組成物が好ましい。

修飾に使用されるPEGの分子量は、得られるPEG修飾EPOに要求される 薬効持続効果の程度、EPO活性の低下の程度等により適宜変更することができ

20 るが、PEG1分子の分子量は、 $5\sim40\,\mathrm{kD}\,\mathrm{a}$ 、好ましくは、 $10\sim30\,\mathrm{kD}\,\mathrm{a}$ 、さらに好ましくは $20\sim30\,\mathrm{kD}\,\mathrm{a}$ であり、同じ分子量であれば直鎖PEGが分枝PEGに比べて好ましい。PEG修飾EPOの水系溶媒中における見掛けの分子量としては、例えば実施例 2 に記載の条件におけるゲル濾過カラムクロマトグラフィーによる分子量測定で $100\sim900\,\mathrm{kD}\,\mathrm{a}$,好ましくは、 $150\sim650\,\mathrm{kD}\,\mathrm{a}$ 、さらに好ましくは400 $\sim650\,\mathrm{kD}\,\mathrm{a}$ である。

修飾に使用されるPEGの分子形態は好ましくは直鎖型であるが、PEG修飾EPOの見掛けの分子量が前述の範囲となるようなPEGであれば、分枝型あるいは星型等でも使用可能であり、PEG修飾されるアミノ酸残基は前述と同様で

ある。

PEG修飾EPOの精製方法は、PEG/デキストラン2相分配、ゲル濾過クロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィー、疎水性クロマトグラフィー、逆相クロマトグラフィー、アフィニティークロマトグラフィーなどが挙げられる。

- 5 本発明で得られるPEG修飾EPOの生理活性、薬効持続性等について、下記の各項目について未修飾の天然型EPO、ジーメトキシPEGーEPO及びモノー分枝PEGーEPOを含めてベヒクルとの比較試験を行い、本発明のPEG修飾EPOが非修飾の天然型EPOに比べてインビボで薬効およびその持続性において優れていることが確認された。更に、修飾に用いた直鎖PEGの分子量が2
- 10 $0 \sim 30 \text{ kD a}$ で直鎖PEG修飾EPO全体の見掛けの分子量が $400 \sim 650 \text{ kD a}$ (実施例2および9参照) であり、主に52位のリジン残基のアミノ基がPEG修飾されたモノーメトキシPEG-EPOは、インビボで極めて優れた薬効およびその持続性を有することが確認された。

更に詳細に述べるとラットを使用した未修飾天然型EPO、本発明のPEG修 15 飾EPO尾静脈内単回投与後における未修飾天然型EPOおよびPEG修飾EP Oの血漿中滞留性を検討したところ、一般に考えられている通り、修飾に用いた PEGの分子量および分子数が多くPEG修飾EPO全体の見掛けの分子量が大 きい程、血漿中滞留性が優れていた。

一方、PEG修飾EPOによるEPO依存性細胞(BaF/EpoR細胞)に 20 対するインビトロ増殖活性を測定したところ、本発明のPEG修飾EPOは未修 飾天然型EPOに比べてインビトロ増殖活性の低下が観察されたものの、活性を 失ってはいなかった。即ち、PEG修飾によりレセプターとの結合親和性に影響 は生じたものの、レセプターと直接結合する部分を完全には遮蔽していないこと が予想される。本発明のPEG修飾EPOの中でもモノーメトキシPEG-EP Oは、他のPEG修飾EPOに比較して明らかに高い活性を示した(実施例4参照)。

更に、ラットを使用したインビボ試験による、未修飾天然型EPO、本発明の PEG修飾EPOの尾静脈内単回投与後における網状赤血球数及びヘモグロビン

値の変化を測定したところ、いずれも本発明のPEG修飾EPOが優れた効果を示すことが確認された。一般的なPEG修飾蛋白質と異なり本発明のPEG修飾EPOでは、中でも修飾に用いたPEGの分子量が $10\sim30$ k DaでPEG修飾EPO全体の見掛けの分子量が $150\sim650$ k Daであり、主に52位のリジン残基のアミノ基がPEG修飾されたモノーメトキシPEGーEPOは、網状赤血球数及びヘモグロビン値の測定結果から極めて優れた効果を示すことが確認されている(実施例5および11参照)。

本発明によるPEG修飾EPO、好ましくはモノーメトキシPEG-EPOを用いることにより、エリスロポエチンの投与間隔が従来より延長され、例えば週102から3回投与を週1回に、週1回投与を10日から2週間間隔にすることが可能になる。従って、患者の通院回数や痛みを伴う注射の回数を減らすことによる肉体的および時間的負担の軽減さらに、医療従事者の負担の軽減による医療コストの削減が可能になる。

投与量は貧血を引き起こす病因や貧血の程度、年齢等および個々の患者のエリ 15 スロポエチンに対する反応性によって適宜調節する必要があることから一義的に は決められないが、例えば成人に対する静脈内注射では週1回投与の場合、成人 1人当り1~100マイクログラム、好ましくは5~50マイクログラムとなる ことが予測される。

本発明によるPEG修飾EPOは、静脈内注射、点滴静脈内注射、皮下注射、 20 経粘膜投与(例えば経肺、経鼻など)、経皮投与などの投与経路により患者へ投与 することができる。

採用する投与方法にあわせて、溶液製剤、凍結乾燥製剤、プレフィルドシリンジ、無痛針あるいは無針型皮下投与製剤、あるいは皮内埋め込み型の徐放製剤(例えばマイクロカプセル、高分子ミセル、高分子を含むゲル化製剤、リポソームな25 ど)などに製剤化することが可能であり、天然型エリスロポエチンよりも安定な製剤を提供することができる。徐放製剤においては、徐放製剤中のエリスロポエチン活性がPEG修飾により安定化されること、およびPEG修飾エリスロポエチン活性がPEG修飾により安定化されること、およびPEG修飾エリスロポエチンが天然型エリスロポエチンよりも血漿中滞留性が極めて長いことから、天然

型エリスロポエチン徐放製剤よりも更に有用である。

以下に実施例により本発明を更に詳しく説明するが、本発明を限定する意味に解釈してはならない。

[実施例1] PEG修飾EPOの調製(1)

5 (mono-mPEG-EPO及びdi-mPEG-EPOの調製)

rhEPO溶液 (pH8.0、100mMリン酸緩衝液) にPEGの分子量が約20kDaのmethoxyPEG-SPA(サクシンイミジルプロピオン酸エステル) (Shearwater Polymers社製) (以下、mPEG-SPAという)を加え、室温下に30分間攪拌した。100mMグリシン溶液を1010%容量添加し、室温下にさらに30分間攪拌して活性エステルの失活を図った。以上の方法で、4回の反応を行った。各反応時のrhEPO溶液濃度と溶液量、添加したmPEG-SPAのrhEPOに対するモル比を表1に示した。各反応液についてCentricon-50(Millipore社製)で濃縮しつつ、溶媒をpH7.4、20mMリン酸緩衝液-150mM NaClに置換15した。

表1 PEG修飾EPOの反応

反応 1 反応 2 反応 3 反応 4 EPO濃度(mg/mL 2.94 1.75 2.81 2.4) EPO溶液量. (mL 0.50 2.31 2.50 2.0 20 MPEG-SPA 添加モル比 3.97 5.00 5.08 5.0 3 (EPO 1モル当たり)

各濃縮液を、表1に示した反応1ではそのまま、反応2以降では2から4回に分けてSuperdex200 HR 10/30(Pharmacia Biotech社製)によるゲル濾過法で精製し、mono-mPEG-EPO画分とdi-mPEG-EPO画分をそれぞれ回収した。反応2以降では、mono-mPEG-EPO画分とdi-mPEG-EPO画分にまたがり、両者が混合

して溶出された画分を別途に回収し再度Superdex200 HR 10/30にて精製してmono-mPEG-EPO画分とdi-mPEG-EPO画分をそれぞれ回収した。一連の精製によって得られたそれぞれの画分を合わせてmono-mPEG-EPOを3.8mg、di-PEG-EPOを1.6mg回収した。回収したmono-mPEG-EPO及びdi-mPEG-EPOをそれぞれ孔径0.22マイクロmのMilexフィルター(Millipore社製)にて無菌的に濾過してdi-mPEG-EPOを1.6mg、mono-mPEG-EPOを3.8mg得た。これらの試料(約0.75mg/mL、ゲルの試料溝への添加試料量各1マイクロL)のSDS-PAGE泳動をPastGe

10 l Gradient 4-15 (Pharmacia Biotech社製) にて行い、PhastGel Blue R (Pharmacia Biote ch社製)にて染色した (図1参照、図中のEPOはrhEPOの意))。

なお、rhEPO及びPEG修飾EPOの定量値は波長279nmの吸光度を 測定し、本実施例においてはrhEPO 1mg/mL溶液の波長279nmに 15 おける吸光度を0.93 (生化学データブック記載値) として算出した。なお、 他の実施例では281nmにおける吸光度を1.31として算出した。

(直鎖PEG修飾EPOの分子量測定)

[実施例 2] PEG修飾EPOの分子量測定(1)

rhEPO 0.49mg/mL (pH8.0 100mMリン酸緩衝液) 9620 0マイクロLにPEGの分子量が約20kDaの mPEG-SPA 5.32mg (mPEG-SPA/rhEPO=10.2 (mol/mol)) を加え、室温下に1時間穏やかに攪拌した。1M Gly溶液100マイクロLを加えた後、PBS 500マイクロLを加えて稀釈、Centricon-50で390マイクロLまで濃縮した。濃縮液を、2本連結したSuperose6 HR 1250/30(1.0x30cm、ベッド体積24mL、Pharmacia Biotech社製)に添加して、PBSにて溶出させて、di-及びmono-mPEG-EPO画分をそれぞれ分取した。

得られたdi-及びmono-mPEG-EPO画分をそれぞれCentri

con-50でMilli-Q水に溶媒置換しつつ濃縮した後ToF-MSにて、MatrixにSinapinic acid 4.05mg/405マイクロ L 50% MeCNを用い、測定試料/Matrixを5マイクロL/5マイクロLとしてBSAにてCalibrationして分子量を測定した。

5 一方でゲル濾過法による分子量測定のため、ToF-MS測定に共した試料溶液(30-35マイクロL)をPBS 200マイクロLで稀釈し、2本連結したSuperose6 HR 10/30 (1.0x30cm、ベッド体積24m L、Pharmacia Biotech社製)に添加して、PBSにて溶出させて、未処理のrhEPO、di-及びmono-mPEG-EPOそれぞれの10 溶出時間を測定した。ゲル濾過用分子量Calibration kit (Amersham Pharmacia Biotech社製)から①Thyroglobulin:MW669000、Aldolase:158000、Chymotripsinogen A:25000、②Ferritin:440000、Ovalbumin:43000の混合スタンダード溶液を調製し、同条15件下にゲル濾過を行った。各標準品の溶出時間から検量線を作成し、rhEPO、

(分枝型PEG修飾EPOの調製と分子量測定)

di一及びmono-mPEG-EPOの分子量を求めた。

rhEPO 2.27mg/mL (pH8.0 100mMリン酸緩衝液) 500マイクロLにPEGの分子量が約40kDa (20kDa×2)のbranc hed mPEG2-NHS 5.32mg (branched mPEG2-NHS/rhEPO=2.99 (mol/mol))を加え、室温下に30分間穏やかに攪拌した。1M Gly溶液 (pH8.0 20mM Tris・HCl) 50マイクロLを加えた後、更に室温下に30分間攪拌した。Centricon-50で溶媒をpH8.0 20mM Tris・HClに交換し、終容量を25750マイクロLに調整した。これをResourse Q 1mL (Pharmacia Biotech社製)を用いたイオン交換クロマトグラフィーにて溶出液A (pH8.0、20mM Tris・HCl) に対して溶出液B (pH8.0、20mM Tris・HCl) に対して溶出液B (pH8.0、20mM Tris・HCl) の0%から50%

グラジエントで溶出された分枝型PEG修飾EPOを含む画分を分取し、Centricon-50で375マイクロLまで濃縮した。これにPBS 25マイクロLを加え、2本連結したSuperose6 HR 10/30(1.0x30cm、ベッド体積24mL、Pharmacia Biotech社製)に 添加して、PBSにて溶出させて、di-mPEG2-EPO(di-分枝型mPEG-EPO) およびtri-mPEG2-EPO(tri-分枝型mPEG-EPO) 画分ならびにmono-mPEG2-EPO(mono-分枝型mPEG-EPO) 画分ならびにmono-mPEG2-EPO(mono-分枝型mPEG-EPO) 画分を分取した。得られた2画分をそれぞれCentricon-50でMilli-Q水に溶媒置換しつつ濃縮した後ToF-MSにて、Ma10 trixにSinapinic acid 4.05mg/405マイクロL50% MeCNを用い、測定試料/Matrixを5マイクロL/5マイクロL50% MeCNを用い、測定試料/Matrixを5マイクロL/5マイクロLとしてBSAにてCalibrationして分子量を測定した。

一方でゲル濾過クロマトグラフィー法による分子量測定のため、ToF-MS 測定に共した試料溶液をPBS 200マイクロL(di‐、tri‐)あるい 15 は150マイクロL(mono‐)で稀釈し、2本連結したSuperose6 HR 10/30(1.0x30cm、ペッド体積24mL、Pharmacia Biotech社製)に添加して、PBSにて溶出させて、未処理のrhE PO、di‐及びmono‐mPEG‐EPOそれぞれの溶出時間を測定した。 ゲル濾過用分子量Calibration kit(Amersham Pha rmacia Biotech社製)から①Thyroglobulin:MW 669000、Aldolase:158000、Chymotripsinogen A:25000、②Ferritin:440000、Ovalbumin:43000の混合スタンダード溶液を調製し、同条件下にゲル濾過クロマトグラフィーを行った。各標準品の溶出時間から検量線を作成し、mono‐m 25 PEG2-EPO(mono‐分枝型mPEG-EPO)の分子量を求めた。

r h E P O、d i - 及びmono-m P E G - E P O 及びmono-m P E G 2 - E P O、mono-分枝型m P E G - E P O)の分子量を表 2(表中のE P Oはr h E P O、L i n e a r は直鎖型、B r a n c h e d は分枝型の意)に示

した。

表2 PEG修飾EPOの分子量

			分子量	分子』	建測定値(Da)
5			理論値	ToF-MS	ゲル濾過法
			(Da)		
	~~~~	ЕРО	290001)	28400	70000
	Liner	mono-mPEG-EPO	50000	49800	402000
	PEG	di-mPEG-EPO	71000	71300	914000
	Branched	mono-mPEG ₂ -EPO	71000	71200	823000
. ^	PEG	di-mPEG ₂ -EPO	113000	113000	(2080000) ²
10					

- 1) 臨床医薬6巻Suppl.2(5月) 1990 p.24 EPOCHの推定分子量 (化学分析法)
- 2) 検量線範囲を超えたため、参考値として記載

[実施例3] PEG結合部位の同定

実施例1で製造したPEG修飾EPO (mono-mPEG-EPO) について、PEG結合部位を同定した。

mono-mPEG-EPO (図2ではPEG (1) -EPOと表記)及び非修飾rhEPO (図2ではintact EPOと表記) について、エンドプロテアーゼ Lys-Cによる消化後、RP/C18カラムによるペプドチドマッピング (peptide mapping)を行った。

### (実験方法)

サンプルは、PEGの分子量が約20kDaの mono-mPEG-EPO (786マイクロg/mL) 及びrhEPO (1mg/mL) を使用した。

- a) 還元カルボキシメチル化(RCM化)、Lys-C消化
- 変性溶液は300mMリン酸緩衝液(pH8.0)/6Mグアニジン塩酸/6mM EDTAを使用。各種EPO50マイクロg相当に対し5倍容量の変性溶液を添加、DTTを1.5マイクロmole(Cysの50倍量)加え、室温で

一晩変性・還元した。モノヨード酢酸を3.15マイクロmole(DTTの2.1倍量)添加、室温・暗所で45分反応させカルボキシメチル化した後、50mMTris・HCl(pH8.5)に対して透析を行った。Lys-Cを1マイクロg(基質:酵素比=50:1)添加して37°Cで一晩消化し、10%TFAを1/10量添加後、ペプチドマッピングを行った。

b) ペプチドマッピング

カラムはVydac C18(218TP52、2.1mm x 250mm)、LCはSMART system(Pharmacia社製)を使用。流速は100マイクロL/分、検出は220、280nm。溶媒とグラジエントは以下の10通りである。

· A: 0.1% TFA

·B:90% MeCN/0.1% TFA

5%B/15分、5-100%B/85分、100%B/10分、

得られたクロマトパターンを図2に示す。

15 mono-mPEG-EPO (図2ではPEG (1) -EPOと表記)と非修飾rhEPO (図2ではintact EPOと表記)を比較すると、L4がほぼ消失し、L3 (図2のL3&L6ピーク)が明らかに減少している。このことからL3とL4の境目のLys52がPEG修飾されている可能性が高いと考えられる。またL5とL4の間に新たなピークが出現しており、これがPEG修飾20ペプチドと考えられる。またL4は完全には消失していないこととわずかにL1が減少していることから、L1のN末端(A1a1)がPEG修飾されている分子種も存在すると考えられる。クロマトパターンから、全体の70~80%がLys52でPEG修飾されたものと考えられる。

[実施例4] PEG修飾EPOのEPO依存性細胞に対する

25 細胞増殖活性の測定(1)

EPO依存的に増殖するBaF/EpoR細胞(Blood、90、1867-、1997、PNAS、93、9471-、1996)を、2%FCS含有RPMIで4回再懸濁と遠心分離を繰り返して洗浄した後に10%FCS含有RP

MIにて1x10°細胞/10mLになるように懸濁し、96穴プレートに1穴 当たり50マイクロLずつ添加した。一方、測定試料については、10%FCS 含有RPMIを希釈液に用いてEPO並びに実施例1及び2で製造したmono -mPEG-EPO、di-mPEG-EPO、mono-分枝型mPEG-E POの希釈列をそれぞれ調製して、1穴当たり50マイクロLの試料液を n=3であらかじめBaF/EpoR細胞を添加した96穴プレートに添加して混合し、 37℃、5%CO,加湿下で24時間培養した。各穴に、1穴当たり10マイク ロLのCell Count Reagent SF (ナカライテスク社製) を 添加して450nmと620nmの波長で吸光度を測定して0時間の測定値とし 10 た。さらに室温で6時間静置して450nmと620nmの波長で吸光度を測定 した結果をグラフ化した(図3参照、図中のmonoはmono-mPEG-E PO、diはdi-mPEG-EPO、branchedはmono-分枝型m PEG-EPO、EpoはrhEPOの意)。得られた結果について、用量-反応 性について直線性がみられる3点を直線回帰し、ED50値と95%信頼区間を 15 SASを用いて求め、表3 (表中のbranched-mPEG-EPOは、m ono-分枝型mPEG-EPOを意味する)にまとめた。

表3 EPOの依存性細胞に対する増殖活性

	ED50 (ng/mL)	95%信頼区間	比活性
rhEPO	0.12	0.10-0.14	1.0
mono-mPEG-EPO	0.94	0.73-1.2	0.13
di-mPEG-EPO	15	13-18	0.0079
branched mPEG-	3.0	2.4-3.8	0.040
EPO			

[実施例5] mono-mPEG-EPO、di-mPEG-EPO及び r hEPOの薬効持続性の測定

25

被検物質として、実施例1で製造したmono-mPEG-EPO(786マ

イクロg/mL: rhEPO1分子にmPEG1分子結合)及びdi-mPEG-EPO(640マイクロg/mL: rhEPO1分子にmPEG2分子結合)を用いた。これらはいずれもrhEPOのアミノ基に片末端活性エステル型mPEG(分子量約20kDa)を結合することによりPEG修飾し、ゲル濾過クロマトグラフィーにて精製したものであった。

投与液溶媒としては、0.05%ラット血清アルブミン、0.05% Twee n20を含む生理食塩水にPEG修飾EPO又はrhEPOを12.5マイクロ g/mLに希釈した。投与溶媒のみ(ベヒクル)の投与を陰性対照とした。投与液の調製は投与初日に行った。本実施例では、SIc:SD系雄性ラット(日本10 エスエルシー株式会社)を7週齢にて実験に供した。被検物質投与日に赤血球数が各群ほぼ同じになるよう1群4匹ずつ4群に割り付けた。

ベヒクル投与群、rhEPO投与群、mono-mPEG-EPO投与群及びdi-mPEG-EPO投与群の4群を設定し、1群4匹とした。投与は2mL/kgの容量(試料濃度25マイクロg/kg)で単回尾静脈内投与した。

- 15 投与初日、投与後2、4、7、10、14、17、21、25、29、32、35、39日に無麻酔下でラットを保定器に保定し、尾静脈に注射針を刺し、傷口より流出する血液を採取して試料とした。各試料について、網状赤血球数及びヘモグロビン値について測定した。ヘモグロビン値はマイクロセルカウンター(Sysmex F-800、東亜医用電子株式会社製)で測定した。
- 20 各測定時点におけるヘモグロビン値及び網状赤血球数について、ベヒクル投与群とrhEPO投与群、mono-mPEG-EPO投与群及びdi-mPEG-EPO投与群の平均値の差の有意性をダンネット(Dunnett)の多重比較法により検定した。有意水準は両側5%とした。

測定の結果は、図4(末梢網状血球数の変化)、図5(ヘモグロビン値)に示し 25 た。また、造血促進効果の持続期間については、表4に要約した。

表4 PEG修飾EPOによる造血効果の有効期間

	ヘモグロビン値を指標とした
	有効期間(日間), >ベヒクル
rhEPO	1 (Day 4)
mono-mPEG-EPO	22 (Day 4-25)
di-mPEG-EPO	18 (Day 4-21)

*:ベヒクル対照群との有意差有り(P<0.05).

5

- 10 網状赤血球数は、いずれの投与群も投与後2日にベヒクル投与群に比べて有意 に増加した。その後、rhEPO投与群では投与後4日で最大値に達し、投与後 7日にはベヒクル投与群より低値にまで低下した。それに対して、mono-m PEG-EPO投与群では投与後10日まで、di-mPEG-EPO投与群で は投与後7日までベヒクル投与群に比べて有意に高い値を示した。
- 15 へモグロビン値は、rhEPO投与群で投与後4日に最大値に達し、投与後7日にはベヒクル投与群とほぼ同程度の値にまで低下した。それに対して、monomPEGーEPO投与群では投与後14日に、diーmPEGーEPO投与群では投与後10日に最大値に達し、monomPEGーEPO投与群では投与後25日まで、diーmPEGーEPO投与群では投与後21日までベヒクル投与群に比べて有意に高い値を示した。ベヒクル投与群に比べて有意に高値を示した期間は、rhEPO投与群では投与後4日の1日間であったのに対して、monomPEGーEPO投与群では投与後4~25日の22日間、diーmPEGーEPO投与群では投与後4~21日の18日間であった(表4)。

[実施例6] mono-mPEG-EPO、mono-分枝型mPEG-EPO25及びrhEPOの薬効持続性の測定

以下の点を除き、実施例5と同様の比較実験を行った。活性エステルを有する 分子量約40kDaの (methoxyPEG2000)₂誘導体 (mPEG)

2-サクシンイミジル・プロピオン酸エステルと r h E P Oのアミノ基を反応させることにより作製したmono-分枝型PEG-EPO(br-mPEG-EPO:分枝型PEGが1分子結合)と活性エステルを有する分子量約20kDaのmPEG誘導体(mPEG-サクシンイミジル・プロピオン酸エステルとrhEPOのアミノ基とを反応させることにより作製した直鎖型mono-PEG-EPO(mono-mPEG-EPO:直鎖型PEGが1分子結合)をラットに5及び1マイクロg/kgの投与量で尾静脈内単回投与した時の赤血球造血に対する効果を比較検討した。被検物質投与日にヘモグロビン値が各群ほぼ同じになるように1群5匹ずつ群分けした。

10 被検物質は、投与初日、投与後2、4、7、10、14、21、28、35日 に無麻酔下でラットを保定器に保定し、尾静脈に注射針を刺し、傷口より流出する血液を採取した。

測定の結果は、図6(末梢網状赤血球数の変化)、図7(ヘモグロビン値)に示した。また、造血促進効果の持続期間については、表5に要約した。なお、図6、15 図7及び表5で表記されているbr-mPEG-EPOはmono-分枝型mPEG-EPOを指す。

表5 PEG修飾EPOの投与量と造血促進効果の持続性

処置群		ヘモグロビン値を指標とした
		有効期間(日間), >ベヒクル。
mono-mPEG-EPO	5 μg/kg	13 (day 2-14)
mono-mPEG-EPO	$1 \mu g/kg$	8 (day 7-14)
br-mPEG-EPO; 5	μg/kg	11 (day 4-14)
br-mPEG-EPO;	μg/kg	<u> </u>

":ベヒクル対照群との有意差有り(P<0.05)

b:対照群と処置群との間に有意差なし

25

網状赤血球数は、いずれの投与群も投与後2日にベヒクル投与群に比べて有意に増加し、投与後4日に最大値となった。網状赤血球数の最大値を比較すると、

mono-mPEG-EPO 5マイクロg/kg投与群が最も大きな値となっており、mono-分枝型mPEG-EPO 5マイクロg/kg投与群と、mono-mPEG-EPO 1マイクロg/kg投与群が同程度、mono-分枝型mPEG-EPO 1マイクロg/kg投与群が、最も小さな値となっていた型mPEG-EPO 1マイクロg/kg投与群が、最も小さな値となっていた。網状赤血球数が、ベヒクル投与群に比べて有意に高い値を示していた期間は、mono-mPEG-EPO投与群及びmono-分枝型mPEG-EPO投与群共に、5マイクロg/kg投与群では投与後2~7日の6日間、1マイクロg/kg投与群では投与後2~7日の6日間、1マイクロg/kg投与群では投与後2~4日の3日間であった(図6)。

へモグロビン値は、mono-mPEG-EPO 5マイクロg/kg投与群 10 で投与後7日に最大値に達し、ベヒクル投与群に対して有意な増加が認められた 期間は、投与後2~14日の13日間であった。mono-分枝型mPEG-EPO 5マイクロg/kg投与群とmono-mPEG-EPO 1マイクロg/kg投与群は、投与後4日に最大値を示し、ベヒクル投与群に対して有意な増 加が認められた期間は、それぞれ、投与後4~14日の11日間と投与後7~1 15 4日の8日間であった。これに対して、mono-分枝型mPEG-EPO 1 マイクロg/kg投与群は、実験期間を通じてベヒクル群との有意な差は認められなかった。(図7、表5)。

[実施例7] rhEPO及びPEG修飾EPOの薬効における用量依存性及び PEG修飾EPOの薬効持続性

20 実施例1で製造した mono-mPEG-EPOの25マイクロg/kg以下の用量における薬効を確認するとともに、その効果をmono-mPEG-EPOの尾静脈内単回投与と、非修飾EPOの尾静脈内連続投与とを比較検討する。 (PEG修飾EPOの薬効における用量依存性)

mono-mPEG-EPOを25マイクロg/kg、5マイクロg/kg、

25 1マイクロg/kg、0.2マイクロg/kgの用量で8週齢の雄性ラット(各群5匹)に尾静脈内単回投与した時の造血効果の経時変化と用量依存性を検討した。

mono-mPEG-EPO e25 v1/2 u2/k u3/k u3/k

1マイクロg/kg、0.2マイクロg/kgの用量でラットに尾静脈内単回投与した時のヘモグロビン値の変化を図8(図中mono-mPEG-EPOをPEG(1)-EPOと表記)に示した。投与後28日までの観察では、mono-mPEG-EPOのヘモグロビン最大値及び薬効持続期間は25マイクロg/kg投与群と5マイクロg/kg投与群がほぼ同程度と考えられ、1マイクロg/kg投与群、0.2マイクロg/kg投与群では投与量に依存してヘモグロビン最大値及び薬効持続期間が短縮しているものと考えられた。

(mono-mPEG-EPO尾静脈内単回投与とrhEPO尾静脈内5日間連続投与との薬効の比較)

10 mono-mPEG-EPO尾静脈内単回投与とrhEPO尾静脈内5日間連続投与との薬効を比較した。結果を図9(図中mono-mPEG-EPOをPEG(1)-EPOと表記)に示した。mono-mPEG-EPO 5マイクロg/kg単回投与とEPO 1マイクロg/kg 5日間連続投与(総投与量として5マイクロg/kgとなる)とを比較すると、mono-mPEG-EP 5マイクロg/kg単回投与群の方がヘモグロビン値の最大値が高く、効果もより持続した。また、mono-mPEG-EPO 1マイクロg/kg単回投与とEPO 0.2マイクロg/kg5日間連続投与(総投与量として1マイクロg/kgとなる)とを比較した場合では、両投与群のヘモグロビン値はほぼ同様の変化を示した。このことから、mono-mPEG-EPOはrhEPO 1に比べて投与頻度を減らせることが強く示唆された。

[実施例8] PEG修飾EPOの調製(2)

(mPEG5K-EPO の調製)

EPO 2.27 mg/mL (pH 8.0 100 mMリン酸緩衝液) 1.3 mLをmPEG5K-SPA 3.38 mg (PEG/EPO = 4.09 (mol/mol))に加えて溶解させ、室温下に30分間穏やかに規 25 拌した。1 M Gly水溶液130 マイクロLを加えた後、更に室温下に30分間攪拌して反応を停止させた。これにPBS 550 マイクロLを加えて稀釈し、Centricon-50で325 マイクロLまで濃縮した。さらにPBS 150 マイクロLを加えた後、2本連結したSuperdex 200 HR 10/30 によるゲル濾過法で精製し、mono-mPEG5K-EPO、

di-mPEG5K-EPOおよびそれらの混合物を主に含むと考えられた画分として3 画分を分取した。それぞれをCentricon-50で濃縮した後、同様の条件下に再度ゲル濾過に供し、それぞれからmono-mPEG5K-EPOおよびdi-mPEG5K-EPO画分を分取、混合し、mono-mPEG5K-EPO 210 マイクロgおよびdi-mPEG5K-EPO 218 マイクロgを得た。SDS-PAGEにより反応生成物と分取試料の分子量の対応を確認した。

(mPEG10K-EPO,mPEG15K-EPO,mPEG30K-EPO,br-mPEG10K-EPO, および br-mPEG20K-EPOの調製)

以下に手順を示すが、反応条件(①~④)の詳細は表6にまとめた。

- EPO 溶液 (pH 8.0 100 mMリン酸緩衝液) (濃度①、溶液量②) をmPEG-SPA (直鎖型) あるいはbr-mPEG-NHS (分枝型) (溶液量③) (PEG/EPO 比 ④ (mol/mol))に加えて溶解させ、室温下に30分間穏やかに攪拌した。反応に供した EPO溶液の1/10量の1 M Gly水溶液を加えた後、更に室温下に30分間攪拌して反応を停止させた。Centricon-50を用いて溶媒をpH 8.0 20 mM Tris に置換し、
- 15 RESOURCE Q 1 mL を用いたイオン交換クロマトグラフィーにて実施例 2 と同様の溶出液Bの0から100%グラジエントで溶出されたPEG修飾EPOおよびEPOを含む画分をそれぞれ分取し、Centricon-50を用いてPBSに溶媒置換した。各溶液は、mPEG5K-EPO の調製に記した条件と同様にゲル濾過に供した。但し、mPEG15K-EPO、mPEG30K-EPO、およびbr-mPEG20K-EPOの調製においては
- 20 カラムを2本連結したSuperose 6 HR 10/30 (1.0cm  $\phi \times 30$ cm)(Pharmacia biotech 社製)に代えて行った。それぞれmPEGまたはbr-mPEGが1あるいは2分子EPO に導入されたと思われる分画を分取、濃縮した。異なるPEG導入量のmPEG-EPOs混合溶出画分は再度濃縮した後にゲル濾過に供し、mono-mPEG-EPOおよびdi-mPEG-EPOを分取した。
- 25 SDS-PAGEにより反応生成物と分取試料の分子量の対応を確認した。得られた 試料の収率は表7の通りであった。

WO 02/32957

表6 PEG修飾EPOの反応条件

分子量	EPO 濃度	EPO 溶液量	mPEG-SPA or	PEG/BPO比
-DEC CDA	0 ((-1)	@ (-1)	mPEG-NHS	
mPEG-SPA or	① (mg/mL)	② (mL)	③ (mg)	<b>4</b>
br-mPEG-NHS		<u></u>		(mol/mol)
直鎖型IOkDa	1. 75	1. 0	2. 91	3. 12
直鎖型15kDa	1. 75	1. 0	4. 43	2. 97
直鎖型30kDa	1. 82	1. 1	10. 95	3. 16
分枝型(br)10kDa	2. 43	0. 7	5. 07	4. 93
分枝型(br)20kDa	2. 43	0. 7	9. 67	4. 93

10

5

表 7 PEG修飾EPOの収量

-	収量(マイクロg EPO)		
Type of PEG	mono-PEGylated	di-PEGylaled	
mPEGIOK-	257	146	
mPEG:5K-	277	135	
mPEG30K-	300	167	
br-mPEGiok-	247	138	
br-mPEG20K-	265	150	

15

# [実施例9] PEG修飾EPOの分子量測定(2)

実施例 8 (PEG修飾EPOの調製)と同様の方法で得た各種PEG修飾EPO溶液の溶媒をCentricon-50を利用してQ水に置換、濃縮した。実施例 2 記載の条件と同様にMALDI-ToF-MSの測定を行った。また、ToF-MS測定に供した試料残渣をPBSで稀釈し、実施例 2 記載の条件と同様にゲル濾過を行なった。実施例 8 のmPEG 10K-とmPEG15K-と同条件下にゲル濾過カラムクロマトグラフィー (GPC) に供してその溶出時間を求めた。

但し、mPEG30K-EPOについては濃縮液を2分し、一方をToF-MS測定、他方をGPCに供した。また、br-mPEG10K-EPOsおよびbr-mPEG20K-EPOsについてはGPCで溶出時間を求めた画分を回収、Q水に溶媒置換してMALDI-ToF-MS測定に供した。結果を表8に示した。

WO 02/32957

表8 PEG修飾EPOの分子量

		Mo	lecular weight (	Da)
	Sample	Calculated	ToF-MS	GPC
PEG	EPO	290001)	28400	70000
	mono-mPEG5000-EPO	34100	33800	114000
	di-mPEG5000-EPO	39200	38900	161000
Linear PEG	mono-mPEG20000-EPO	50000	49800	402000
1	di-mPEG20000-EPO	71000	71300	914000
	mono-mPEG30000-EPO	60500	59900	606000
	di-mPEG30000-EPO	92000	93000	(1620000)2
	mono-br-mPEG10000-EPO	39600	39600	161000
	di-br-mPEG10000-EPO	50200	50300	267000
Branched	mono-br-mPEG20000-EPO	50000	49700	316000
PEG	di-br-mPEG20000-EPO	71000	71500	649000
1	mono-br-mPEG40000-EPO	71000	71200	823000
	di-br-mPEG40000-EPO	113000	113000	(2080000)2)

1) 臨床医薬6巻Suppl. 2 (5月) 1990 p. 24 EPOCHの推定分子量(化学分析法)

2) 検量線範囲を超えるので参考値

10

5

[実施例10] PEG修飾EPOのEPO依存性細胞に対する細胞増殖活性 の測定(2)

EPO依存的に増殖するBaF/EpoR細胞(Blood、90、1867 -、1997、PNAS、<u>93</u>、9471-、1996) を、1%FCS含有R 15 PMIで2回再懸濁と遠心分離を繰り返して洗浄した後に10%FCS含有RP MIにて1x10⁵細胞/20mLになるように懸濁し、96穴プレートに1穴 当たり50マイクロレずつ添加した。一方、測定試料については、10%FCS 含有RPMIを希釈液に用いてEPO及びmono-mPEG-EPOの希釈列 をそれぞれ調製して、1穴当たり50マイクロLの試料液をn=3であらかじめ 20 BaF/EpoR細胞を添加した96穴プレートに添加して混合し、37℃、5% CO,加湿下で24時間培養した。各穴に、1穴当たり10マイクロLのCel l Count Reagent SF (ナカライテスク社製) を添加して45 0 nmと620nmの波長で吸光度を測定して0時間の測定値とした。さらに室 温で5時間静置して450nmと620nmの波長で吸光度を測定した結果をグ 25 ラフ化した(図10および11参照、図中のmonoはmono-mPEG-E PO、EpoはrhEPOの意)。得られた結果について、用量-反応性について 活性値50%を挟む2点を基に直線回帰し、ED50値を求め、表9および10 にまとめた。

=	$\sim$
~	u
-12	J

12.5			
	ED50(ng/mL)	vs EPO(%)	
EPO	0.134	100.0	
mono-mPEG10000	0.255	52.5	
mono-mPEG15000	0.240	55.6	
mono-mPEG20000	0.557	24.0	

5

表10

	ED50 (ng/mL)	
mono-mPEG5000	0.158	_
mono-mPEG30000	0.348	
mono-mPEG20000	0.374	
EPO	0.072	

10

[実施例11] 各種分子量のmono-mPEG-EPOの薬効持続性の測定

投与液溶媒としては、0.05%ラット血清アルブミン、0.05% Twee n20を含む生理食塩水にPEG修飾EPO又はrhEPOを2.5マイクロg /mLに希釈した。投与溶媒のみ(ベヒクル)の投与を陰性対照とした。投与液の調製は投与初日に行った。本実施例では、SIc:SD系雄性ラット(日本エスエルシー株式会社)を7~8週齢にて実験に供した。被検物質投与日に赤血球数が各群ほぼ同じになるよう1群5匹ずつ7群に割り付けた。

ベヒクル投与群、rhEPO投与群、mono-mPEG5K-EPO投与群、mono-mPEG10K-EPO投与群、mono-mPEG15K-EPO投与群、mono-mPEG15K-EPO投与群、mono-mPEG30K-EPO投与群、mono-mPEG30K-EPO投与群の7群を設定し、1群5匹とした。投与は2mL/kgの容量(試料濃度5マイクロg/kg)で単回尾静脈内投与した。

投与初日、投与後2、4、5、7、10、15、21、29、35日に無麻酔 75 下でラットを保定器に保定し、尾静脈に注射針を刺し、傷口より流出する血液を 探取して試料とした。各試料について、網状赤血球数及びヘモグロビン値について測定した。ヘモグロビン値はマイクロセルカウンター(Sysmex F-80

0、東亜医用電子株式会社製)で測定した。

さらに、網状赤血球数の増加量と増加期間を反映した薬効評価の指標として、 投与後15日までの網状赤血球数のAUC(Reti-AUC)を台形法により算出した。

測定の結果は、図12(末梢網状赤血球数の変化)、図13(ヘモグロビン値)、

5 図14 (網状赤血球数のAUC) に示した。

# [産業上の利用可能性]

糖鎖に富む糖タンパクである天然型EPOの生理活性を損なうことなく、薬効持続性を高めるために、制御された結合位置、結合分子数でPEGを導入して製10 造された、極めて高い薬効持続性を有するPEG修飾EPOが開発された。このPEG修飾EPOは、天然型EPO本来の造血作用を損なうことなく、高い薬効持続性を有するので、例えば、患者への投与回数を著しく減らすことができ、患者の投与時の苦痛の軽減が達成でき、また通院回数を減らすことで病気の患者の通院にかかる肉体的、時間的負担の軽減が達成でき、更に、極めて多忙で労働条15 件の厳しい医療従事者すなわち医師や看護婦、薬剤師等の作業とそれにかかる時間の軽減が達成でき、総じて医療コストの削減が達成できる。

20

25

### 請求の節囲

1. 天然型ヒトエリスロポエチン(天然型EPO)がポリエチレングリコール (PEG) で化学修飾されたモノPEG修飾EPO。

- 2. 天然型EPOの52位のリジン残基がPEGで化学修飾された請求項1記 載のモノPEG修飾EPO。
- 3. 天然型ヒトエリスロポエチン(天然型EPO)の修飾に用いるポリエチレングリコール(PEG)の分子量が5~40kDaであるモノPEG修飾エリス
- 10 ロポエチン(PEG修飾EPO)であって、モノPEG修飾EPO1分子のゲル 濾過カラムクロマトグラフィーにより測定した水系溶媒中における見掛けの分子 量が100~900kDaである請求項1又は2記載のモノPEG修飾EPO。
  - 4. 前記請求項1、2.又は3記載のモノPEG修飾EPOを含有するモノPEG修飾EPO組成物。
- 15 5. 請求項1、2又は3記載のモノPEG修飾EPO及び/又は天然型EPOのアミノ酸残基のうち2残基以上がPEG修飾された1分子のゲル濾過カラムクロマトグラフィーにより測定した水系溶媒中における見掛けの分子量が100~900kDaであるPEG修飾EPOを更に含有するPEG修飾EPO組成物。
- 6. 前記請求項1、2又は3記載のPEG修飾EPOを有効成分として含有す 20 る薬効持続性エリスロポエチン製剤。
  - 7. 前記請求項4又は5のいずれかに記載のPEG修飾EPO組成物を有効成分として含有する薬効持続性エリスロポエチン製剤。
- 8. 天然型EPOに、PEGのサクシンイミジルエステル誘導体を反応させる ことから成る、前記請求項4記載のPEG修飾エリスロポエチン組成物の製造方 25 法。

図 1



ME 12R

PEG 修飾 EPO の 4-15% グラジェントーケル SDS-PAGE.


M:MW マーカー (53,76,116,170,212(kDa))


E:EPO

1:mono-mPEG-EPO

2:di-mPEG-EPO

R:PEG 修飾 EPO 反応混合物





WO 02/32957

図 4







図 5







6/13

時間(日) PEG(I)EPO 及び EPO の用量依性 0 ဓ္တ 20 時間(日) EPO 単回投与群 (9/dī) (9/dī) (9/dī)


 $\infty$ 

N

7/13

図 0

PEG(I)EPO 及び EPO 単回投与と EPO 5日間連続投与との比較



PEG (1) – EPO 5マイクロ g/kg EPO 1マイクロ g/kg × 5

PEG (1) – EPO 1747¤ g/kg EPO 0.2747¤ g/kg × 5

図10 PEG-EPOのBaF/EpoR細胞に対する増殖活性







図11 PEG-EPOのBaF/EpoR細胞に対する増殖活性








12/13

BEST AVAILABLE COPY



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/08539

			·			
	SIFICATION OF SUBJECT MATTER CO7K14/505, A61K38/32, A6	1K47/48, A61K47/34, A61P7	7/06			
According t	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELD	S SEARCHED					
Minimum d Int	Minimum documentation scarched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ C07K14/505, A61K38/32, A61K47/48, A61K47/34, A61P7/06					
	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched					
	ata base consulted during the international search (nam LINE (STN), BIOSIS (DIALOG)	ne of data base and, where practicable, sea	rch terms used)			
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where a	ppropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
Υ	JP 9-25298 A (Amgen Inc.), 28 January, 1997 (28.01.97), & WO 96/11953 A1 & EP 73306 & US 5824784 A & DE 69509		1,3-8			
Y	WO 96/28475 A1 (Toshikazu NAKA) 19 September, 1996 (19.09.96), & EP 816381 A1 & JP 8-527 & US 5977310 A		1,3-8			
У	JP 2-502646 A (Shaw Gray), 23 August, 1990 (23.08.90), & WO 89/05824 A & EP 35514 & US 4904584 A & AU 89291	2 A 11 A	1,3-8			
Y A	JP 2-9900 A (Kirin Amujien Inc 12 January, 1990 (12.01.90) (		1,3-8 2			
	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
"A" docume conside "E" earlier of date	categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not red to be of particular relevance document but published on or after the international filing ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is	"X" later document published after the inter priority date and not in conflict with the understand the principle or theory unde document of particular relevance; the c considered novel or cannot be consider step when the document is taken alone	e application but cited to rlying the invention laimed invention cannot be			
cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  "Step when the document of particular relevance; the claim considered to involve an inventive step when the document of particular relevances to considered to involve an inventive step when the document of particular relevances the claim considered to involve an inventive step when the document of particular relevances the claim considered to involve an inventive step when the document of particular relevances the claim considered to involve an inventive step when the document of particular relevances the claim considered to involve an inventive step when the document of particular relevances the claim considered to involve an inventive step when the document of particular relevances the claim considered to involve an inventive step when the document of particular relevances the claim considered to involve an inventive step when the document of particular relevances the claim considered to involve an inventive step when the document of particular relevances the claim considered to involve an inventive step when the document of particular relevances the claim considered to involve an inventive step when the document of particular relevances the claim considered to involve an inventive step when the document of particular relevances the claim considered to involve an inventive step when the document of particular relevances the claim considered to involve an inventive step when the document of particular relevances the claim considered to involve an inventive step when the document of particular relevances the claim considered to involve an inventive step when the document of particular relevances the claim considered to involve an inventive step when the document of particular relevances the claim considered to involve an inventive step when the document of particular relevances the claim considered to involve an inventive step when the			when the document is documents, such			
"P" documo	P" document published prior to the international filing date but later "&" document member of the same patent family than the priority date claimed					
	Date of the actual completion of the international search  O2 November, 2001 (02.11.01)  Date of mailing of the international search report  13 November, 2001 (13.11.01)					
	ailing address of the ISA/ nese Patent Office	Authorized officer				
Facsinule No	).	Telephone No.				

		<u> </u>		
Int. Cl7 (	属する分野の分類(国際特許分類(I P C)) C O 7 K 1 4 / 5 O 5, A 6 1 K 3 8 / 3 2, A 6 1 P 7 / O 6	A61K47/48, A61K47/34	1.	
B. 調査を行	行った分野			
	最小限資料(国際特許分類(IPC))			
	C07K14/505, A61K38/32, A61P7/06	A61K47/48, A61K47/34		
最小限資料以外	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの		·	
	用した電子データベース(データベースの名称、 TN) , BIOSIS (DIALOG)	調査に使用した用語)		
C. 関連する				
引用文献の			関連する	
カテゴリー*			請求の範囲の番号	
Y	JP 9-25298 A(アムジェン イソコーボ・レーテット*)  & WO 96/11953 A1 & EP 733067 A1 &  & DE 69509628 E		1, 3-8	
Y	WO 96/28475 A1(中村 敏一)19.9月. & EP 816381 A1 & JP 8-527463 A &		1, 3–8	
Y	JP 2-502646 A(シャウ グレイ)23.8 & WO 89/05824 A & EP 355142 A & L & AU 8929111 A		1, 3–8	
区欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。	
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献				
国際調査を完了した日 02.11.01 国際調査報告の発送日 13.11.01				
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP)				

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP01/08539

C (続き). 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y A	JP 2-9900 A(キリン-アムシ・エン・インコーボ・レーテット・)12.1月.1990(12.01.90)ファミリーなし	1, 3-8